

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- RAME E SUE LEGHE



332UP

AWS-ASME II C. SFA 5.7 :

ERCuSn-A

EN-ISO 24373 :

S Cu 5180A

| | | |
|------------------------|-------------------|---------------|
| Resistenza | N/mm ² | 280 |
| Limite Elastico | N/mm ² | 160 |
| Allungamento (5d) | % | 22 |
| Durezza | HB | 80 |
| Temperatura di fusione | °C | 910 - 1040 |

Ø
(mm)

2.4

3.2

Flusso: KOY 602

Campo di impiego

Filo universale per riporti e giunzioni su leghe di rame con Sn compreso tra il 2% e il 7%.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 13/06/2016