

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



**AWS-ASME II C. SFA 5.14 :**  
ERNiCu-7

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	500
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	300
Allungamento (5d)	%	30
Resilienza KV	J (20°C)	150
Durezza	HB	150

Ø  
(mm)

1  
1.2  
1.6

**EN-ISO 18274 :**  
S Ni 4060

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Saldatura del Monel 400, anche con leghe di rame, nichel, acciaio bassolegato o inox.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 15/12/2021