

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- RAME E SUE LEGHE



EN-ISO 24373 :

S Cu 7061

				Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	415		
Limite Elastico	N/mm ²	265		0.8
Allungamento (5d)	%	30		1
Durezza	HB	80		1.2
Temperatura di fusione	°C	1100 - 1145		1.6

WERKSTOFF n. :

2.0873

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldature di leghe tipo Cupronichel 90-10 resistenti alla corrosione da acqua marina.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/12/2021