

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



Durezza DOPO  
INCRUDIMENTO

HB

420

Ø  
(mm)

Durezza DOPO  
SALDATURA

HB

200

1.6  
2.8

**EN 14700 :**  
TFe9

Gas: Arco Aperto

### **Campo di impiego**

Ricarica su fusioni base ferro legate al 14% di manganese.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 24/05/2018