

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- RAME E SUE LEGHE



**EN-ISO 24373 :**  
S Cu 6511

				<b>Ø (mm)</b>
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	290		
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	130		0.8
Allungamento (5d)	%	45		1
Resilienza KV	J (20°C)	75		1.2
Durezza	HB	60		1.6
Temperatura di fusione	°C	1030 - 1050		

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Saldatura di lamiera per carrozzeria nell'industria automobilistica.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 14/12/2021