

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



**411UP**

*Dopo PWHT 730-760°C/1h*

**AWS-ASME II C. SFA 5.23 :**  
EB6

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>590
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>400
Allungamento (5d)	%	>17
Resilienza KV	J (20°C)	>47

Ø  
(mm)

2.4  
3.2

**EN-ISO 24598-A :**  
S CrMo5

*Flusso: KOY 608*

**Campo di impiego**

Unioni di acciai bassolegati con 5%Cr-0,5%Mo per impieghi a temperature massime di 650°C.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 08/04/2020