

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



**413UP**

**AWS-ASME II C. SFA 5.23 :**  
ENi1

|                   |                   |     |
|-------------------|-------------------|-----|
| Resistenza        | N/mm <sup>2</sup> | 570 |
| Limite Elastico   | N/mm <sup>2</sup> | 470 |
| Allungamento (5d) | %                 | 24  |
| Resilienza KV     | J (20°C)          | 120 |
| Resilienza KV     | J (-20°C)         | 60  |

Ø  
(mm)

2.4  
3.2  
4

**EN-ISO 14171-A :**  
S2 Ni1

*Flusso:* KOY 610, KOY 619

**Campo di impiego**

Filo per l'unione di acciai legati al Ni-Mo e per applicazioni a basse temperature (-40°C).

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 19/11/2021