

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



414UP

AWS-ASME II C. SFA 5.23 :
ENi2

Resistenza	N/mm ²	590
Limite Elastico	N/mm ²	490
Allungamento (5d)	%	27
Resilienza KV	J (20°C)	150
Resilienza KV	J (-20°C)	60

Ø
(mm)

2.4
3.2
4

EN-ISO 14171-A :
S2 Ni2

Flusso: KOY 610, KOY 619

Campo di impiego

Filo per l'unione di acciai legati al Ni-Mo e per applicazioni a basse temperature (-60°C).

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 28/12/2016