

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- TITANIO



| | | | |
|-------------------|-------------------|-----|-----------|
| Limite Elastico | N/mm ² | 345 | Ø (mm) |
| Allungamento (5d) | % | 20 | 0.8 |
| Durezza | HB (20°C) | 210 | 1 |
| | | | 1.2 |

AWS-ASME II C. SFA 5.16 :

ER Ti - 2

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Filo universale per la saldatura MIG del Titanio grado 2.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 13/10/2020