

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- MAGNESIO



Resistenza N/mm<sup>2</sup> 200 - 250  
Durezza HB 65

| Ø<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-----------|-----------|
| 3.2       | 1000      |
| 6.4       | 1000      |

**AWS-ASME II C. SFA 5.19 :**  
AZ61A

**EN-ISO 19288 :**  
S Mg 1611

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Barretta universale per la saldatura del magnesio puro e delle leghe ad alto contenuto di magnesio.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 12/09/2016