

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- MAGNESIO



Resistenza	N/mm ²	200 - 250
Durezza	HB	65

Ø (mm)	L (mm)
3.2	1000
6.4	1000

AWS-ASME II C. SFA 5.19 :
AZ61A

EN-ISO 19288 :
S Mg 1611

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Barretta universale per la saldatura del magnesio puro e delle leghe ad alto contenuto di magnesio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 12/09/2016