

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE COBALTO



AWS-ASME II C. SFA 5.21 :
ERCoCr-A

			Ø (mm)	L (mm)
Durezza	HRC	42		
	(20°C)		2.5	1000
Durezza	HRC	31	2.7	1000
	(500°C)		3.2	1000
Durezza	HRC	27	4	1000
	(600°C)		5	1000
Durezza	HRC	25	6.4	1000
	(700°C)		8	1000

Gas: Argon Puro, Ossigeno-Acetilene

Campo di impiego

Stellite grado 6, riporti su attrezzature lavoranti sotto usura abrasiva ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/09/2021