

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE TUNGSTENO



596GGR

Durezza DELLA MATRICE HRC 36 - 43

Durezza DEI GRANI HV 2500 - 3500

Ø
(mm)

L
(mm)

6
8

Gas: Ossigeno-Acetilene, Argon Puro

Campo di impiego

Cordone flessibile con carburi sferici per riporti resistenti all'usura abrasiva.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/01/2017