

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEI GRANI	HV	2500 - 3500
Durezza DELLA MATRICE	HRC	38 - 42

Ø (mm)	L (mm)
4	
6	
8	

Gas: Ossigeno-Acetilene, Argon Puro

**Campo di impiego**

Cordone flessibile per riporti dotati della massima resistenza all'usura abrasiva.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 04/07/2006