

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEI GRANI	HV (20°C)	1300 - 1600
Durezza DELLA MATRICE	HRC (20°C)	46
Gas: Ossigeno-Acetilene		

Ø  
(mm)

L  
(mm)

-

450

**Campo di impiego**

Barretta sinterizzata con scaglie in WC di pezzatura 0,8-1,6 mm in matrice base nichel autoflussante

**Disponibilità magazzino:** Non disponibile

Revisione 0.0 - 23/07/2013