

SALDATURA -- FLUSSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



DIN 32522 :
BMS3 98CrMoAC9-2-12

| | |
|--------------------|-------------|
| Tipologia | AGGLOMERATO |
| Indice di basicità | 0.65 |
| Granulometria | 0.2 - 1 mm |
| Corrente | =~ ± |
| Corrente massima | 900 A |

Campo di impiego

Legato al cromo-molibdeno per ricariche lavorabili resistenti ai colpi.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 20/01/2005