

RIPORTO -- FLUSSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



| | |
|--------------------|--------------------|
| Tipologia | AGGLOMERATO BASICO |
| Indice di basicità | 4 |
| Granulometria | 0.25 - 1 mm |
| Corrente | = + |

DIN 32522 :

BFB6 63155DC+40B-2-12

Campo di impiego

Placcatura elettroslag con nastri di acciaio inossidabile.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 20/01/2005