

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza	HV	1000
Granulometria	µm	75 - 125

*Tipo impianto:* PISTOLA OSSIGENO  
ACETILENE ARIA

**Campo di impiego**

Polvere in carburo di tungsteno cobaltato da miscelare con polveri base nichel.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 09/03/2006