

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



8812S5

Durezza	HV	1300
Granulometria	µm	32 - 106

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Polvere in carburo di tungsteno con cobalto da miscelare con polveri base nichel.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 10/09/2021