

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



8812G4

Durezza	HV	1200
Granulometria	µm	45 - 125

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Polvere in carburo di tungsteno con cobalto da miscelare con polveri base nichel.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 28/03/2017