

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO



				Ø (mm)
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	130 - 170		
Allungamento (5d)	%	48		1.5
Temperatura di fusione	°C	217 - 229		2

**EN-ISO 9453 :**

Sn95,5Ag4Cu0,5

*Tipo di lega:* ROCCHETTO

*Disossidante:* KOY 999FLUX, KOY 999C

**Campo di impiego**

Brasatura dolce di tutti i metalli escluso alluminio.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016