

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



9010CR

Durezza	HV	1250 - 1350
Granulometria	µm	15 - 45

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA, HVOF, PLASMA
SPRAY

Campo di impiego

Polvere in carburo di tungsteno con cromo e cobalto da miscelare con polveri base nichel.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 02/09/2020