

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO



				Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	130 - 170		
Allungamento (5d)	%	48		1.5
Temperatura di fusione	°C	217 - 229		2

EN-ISO 9453 :

Sn95,5Ag4Cu0,5

Tipo di lega: ROCCHETTO

Disossidante: KOY 999FLUX, KOY 999C

Campo di impiego

Brasatura dolce di tutti i metalli escluso alluminio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016