

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



9010COW1

| | | |
|---------------|----|----------------|
| Durezza | HV | 1250 - 1550 |
| Granulometria | µm | 45 - 106 |

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Polvere in carburo di tungsteno con cobalto da miscelare con polveri base nichel.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 12/01/2021