

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



**9010COW2**

Durezza	HV	1250 - 1550
Granulometria	µm	1000 - 2000

*Tipo impianto:*

**Campo di impiego**

Polvere in carburo di tungsteno con cobalto da miscelare con polveri base nichel.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 12/01/2021