

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



**9010CR**

Durezza	HV	1250 - 1350
Granulometria	µm	15 - 45

*Tipo impianto:* PISTOLA OSSIGENO  
ACETILENE ARIA, HVOF, PLASMA  
SPRAY

**Campo di impiego**

Polvere in carburo di tungsteno con cromo e cobalto da miscelare con polveri base nichel.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 02/09/2020